ООО НПО «Лакокраспокрытие» Тел./факс: (495) 526-69-55

info@novax.ru; www.novax.ru

Эмаль ELITE «Жидкий пластик»

Рекомендации по применению



Описание продукта	Эмаль ELITE «Жидкий пластик» представляет собой тиксотропное однокомпонентное защитно-декоративное покрытие, имеющее хорошие физико-механические свойства, такие как высокая адгезионная способность, эластичность, износостойкость, ударопрочность и влагостойкость. Эмаль быстро сохнет. Поверхность эмали дает ощущение изделия из качественного пластика.								
Область применения	Применяется в комплексе с Грунтовкой ELITE «Универсал» для антикоррозионной защиты и декоративной отделки металлических (стальных), оцинкованных поверхностей, что обеспечит срок защиты изделия на 8 лет. Для деревянных, бетонных, цементных и кирпичных поверхностей, а так же пригодных для окрашивания пластмасс (перед нанесением необходимо проверить совместимость эмали с поверхностью пластика), эксплуатируемых как внутри помещений так и в открытой атмосфере умеренного и холодного климата.								
Отраслевые заключения	□ ИЛ «ЛКП-ХОТЬКОВО-ТЕСТ»								
Свойства покрытия и	Внешний вид покрытия	Гладкая, однородная, шелковисто-матовая поверхность без кратеров, пор и морщин							
материал	Цвет	Белый, черный, серый и др.							
	Адгезия, балл, не более	1							
	Объемная доля нелетучих веществ,%, не менее	45							
	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	55							
	Плотность, г/л	1,1-1,3							
Время	Температура, °С	+10	+20	+30	+35				
высыхания*	Межслойная сушка, час	12	6	3	3				
	До отлипа, час	4	2	1	1				
	До остепени 3, час	12	6	3	3				
	До ввода в эксплуатацию, сут	14	7	5	5				

^{*}При толщине сухой пленки 35 мкм.

Время практического высыхания зависит от толщины покрытия, цвета материала, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. Время выдержки покрытия до начала эксплуатации – не менее суток.

ООО НПО «Лакокраспокрытие» Тел./факс: (495) 526-69-55

info@novax.ru; www.novax.ru

Эмаль ELITE «Жидкий пластик»

Рекомендации по применению



Условия нанесения	Минимальная температура, °С Температура поверхности Максимальная относительная влажность, %				+10 Точка росы + минимум 3°C 80 %				
Подготовка поверхности	Наносить на предварительно очищенную от органических и неорганических загрязнений, сухую поверхность. Перед нанесением эмали металлические поверхности следует предварительно загрунтовать грунтовкой ELITE «Универсал» в 1-2 слоя до полного укрытия подложки. При окрашивании деревянных, бетонных, цементных и кирпичных поверхностей, а также различных пластиков допускается наносить эмаль без предварительного грунтования в 2-4 слоя в зависимости от пористости окрашиваемой поверхности. (Перед окрашиванием пластиковой поверхности следует предварительно проверить совместимость).								
Подготовка материала	Материал тщателы	но перемешать вруч	чную или механичес	кой мешалкой до од	цнородной консистені	ции.			
Рекомендуемое предварительное покрытие	Для металлических поверхностей — 1-2 слоя грунтовки ELITE «Универсал». При окрашивании деревянных, бетонных, цементных и кирпичных поверхностей, а также для различных пластиков допускается наносить эмаль сразу, однако предварительное грунтование позволяет сократить расход эмали.								
Нанесение следующего слоя	Этот же материал.								
Толщина покрытия и расход **		Толщина сухого слоя, мкм Толщина мокрого слоя, мкм 35 78			Теоретический расход, г/м² 120				
Рекомендации по нанесению	Метод нанесения	Рекомендуемое давление на входе, атм	Рекомендуемое давление на выходе, атм	Диаметр сопла, мм	Рекомендуемый разбавитель	Рабочая вязкость, с			
	Пневматическое	3,5-4,0	3,5-4,5	1,5-2,0	НОВАКСОЛ 303	30-35			
	Пневматическое HLVP	3,5-4,0	3,5-4,5	1,5-2,0	НОВАКСОЛ 303	30-35			
	Кисть с натуральной щетиной	-	-	-	НОВАКСОЛ 303	Не менее 50			
	Мелкопористый валик	-	-	-	НОВАКСОЛ 303	Не менее 50			
Упаковка	Поставляется в евр	оведрах (20л) и мел	пкой фасовке.						
Транспортировка и хранение	Эмаль ELITE «Жидкий пластик» следует хранить в сухом и хорошо проветриваемом помещении вдали от источников тепла и возгорания в таре производителя при температуре от - 30°C до + 30°C. При хранении при отрицательных температурах перед применением выдержать тару с материалом в помещении в течение 24 часов.								
Гарантийный срок хранения	24 месяцев от дать	изготовления.							
Меры безопасности	средствами пожар Окрасочные работ (перчатки, халаты, 12.4.068 и т.д. Не допускать попа,	ной безопасности и производить про респираторы и т.д. дания в органы дых информация об опа иляется по запросу.	по ГОСТ 12.3.005-75 и хорошей вентиля) в соответствии с ГО ания и пищеварения исных компонентах и	«Работы окрасочны ции, с использован ОСТ 12.4.103, ГОСТ1: мерах безопасност	ния работ должны о ые. Общие требовани ием средств индиви, 2.4.004, ГОСТ 12.4.028 и приведена в паспо	ия безопасности». дуальной защиты 3, ГОСТ 12.4.230.1, рте безопасности,			

^{**}Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки поверхности, профиля шероховатости, метода окрашивания, применяемого окрасочного оборудования, квалификации персонала, погодных условий и окончательно уточняется на месте проведения работ.